


耐薬品性評価表


薬品名	濃度(%)	使用限界温度(°C)	
		PG-10 PG-20	PG-30
アンモニア水	30	--	40
エチルアルコール	100	--	40
塩化アンモニウム	100	80	100
塩化カルシウム	100	100	100
塩化ナトリウム	100	100	100
塩化マグネシウム	100	100	100
塩酸	10	70	100
過酸化水素	30	--	60
ガソリン	100	--	80
キシレン	100	30	40
ギ酸	ALL	--	30
酢酸	50	--	70
四塩化炭素	100	--	40
硝酸	5	30	60
硝酸アンモニウム	100	100	100
次亜塩素酸ナトリウム	10	30	60
水酸化カルシウム	25	60	100
水酸化ナトリウム	50	--	70
乳酸	100	80	100
燃料油	100	--	80
ホルマリン	30	--	60
マレイン酸	100	60	100
水	100	60	100
メチルアルコール	100	--	20
硫酸	25	40	100
硫酸ナトリウム	100	100	100
リン酸	10	100	100

本表以外の薬品につきましては、ご相談下さい。

強度表




耐候性




＜注意＞ 1.サンシャインカーボンアーク型ウェザーマーターによる。
2.200時間が天然暴露1年に相当する。
3.上記データは、ピッチ40mm、高さ40mmのグレーチング。

温度依存性



＜注意＞ 1.上記データは、ピッチ40mm、高さ40mmのグレーチング。



チェッカープレート

多目的FRP複合板

FRPチェッカープレートはガラス繊維と熱硬化性ポリエステル樹脂の特長を最大限に取り入れた多目的複合板です。

耐候性・耐食性に優れ、軽量ですので施工が容易で、しかもメンテナンスの問題もありません。幅広い用途でご使用頂けます。